

# Floorfixx regular basic 7 mm

Floorfixx regular basic 7 mm is een systeemvloer welke met behulp van het sandwichsysteem en de interactieve lijm snel en eenvoudig een nieuwe, isolerende, egale en direct belastbare ondervloer creëert. Floorfixx regular basic 7 mm is geschikt voor huishoudelijk en projectmatig gebruik.

- Renovatie van slechte basisvloeren ten behoeve van linoleum, verend vinyl, PVC, tapijt en tapijttegels, van minimaal 2 mm dikte
- Geen wacht-/droogtijden en direct belastbaar
- Stofvrije en droge egalisatie
- Gemakkelijk te installeren
- Egaliseert oneffenheden en zorg voor maximale stabiliteit
- Garandeert een 100% gladde basis voor een vlotte installatie

<b>Legmethode :</b>	Floorfixx regular basic 7 mm wordt zwevend geïnstalleerd door middel van een sandwichsysteem	
<b>Algemene bouw- inspectie vergunning:</b>	NA	
<b>Quietroom® label :</b>	NA	
<b>Dikte:</b>	7 mm	
<b>Afmeting:</b>	1200 mm x 600 mm ± 0,5 mm/m	
<b>Gewicht per eenheid:</b>	6 kg/m <sup>2</sup> / ± 10%	
<b>Densiteit:</b>	720 kg/m <sup>3</sup> / ± 72 kg	
<b>Materiaal:</b>	Bovenlaag :	4 mm MDF
	Onderlaag :	3 mm MDF
<b>Verpakking:</b>	Materiaal :	Vervaardigd uit recyclebaar LDPE folie met leginstructie
	Pak inhoud :	4 platen / 2,88 m <sup>2</sup>
	Pallet inhoud :	48 pakken / 138,24 m <sup>2</sup>
	Pallet afmeting :	1210 x 1210 x 1040 - (L x B x H in mm)
	Pallet gewicht :	850 kg



## Technische gegevens:

<b>Buigsterkte</b> (Test methode: EN 310)	: 40 N/mm <sup>2</sup>
<b>Rolstoelstoelbelasting</b> (Test methode: EN 985)	: Geschikt
<b>Contactgeluidisolatie</b> (Test methode: NEN-EN ISO 717-2)	: $\Delta L_w = 19$ dB
<b>Egaliserend vermogen</b> (Test methode: NA)	: 2 mm over 2 m lengte
<b>Warmte weerstand</b> (test methode: ISO 8302)	: 0,081 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brandklasse</b> (Test methode: EN 13501-1)	: NA
<b>Formaldehyde</b> (Test methode: EN 120)	: E-1

## Legvoorschriften:

- Verwijder de wikkelfolie van pallet. Acclimatiseer Floorfixx horizontaal minimaal 48 uur in de gesloten verpakking op stapels van maximaal 5 stuks in de ruimte waarin het wordt gelegd.
- De luchtvochtigheid dient tussen 50-70% te zijn en de ideale verwerkingstemperatuur is 15-20° C.
- Zorg ervoor de ondergrond voor installatie volledig stofvrij en droog is.
- Vooraf altijd eerst een damp werende PE folie aanbrengen met een minimale dikte van minimaal 150  $\mu$ m.
- Laat de folie ca. 5 cm tegen de plint/wand opstaan. De banen van de folie dienen elkaar met ca. 20 cm te overlappen of de naden moeten worden afgeplakt. Controleer de installatie instructies op het inlegvel.
- Floorfixx bestaat uit twee delen:
  - a) Een MDF onderplaat met isolerende onderlaag en bovenlaag voorzien van een interactieve lijm, afgedekt met beschermingsfolie.
  - b) Een MDF bovenplaat voorzien van een interactieve lijm.*Het systeem ontstaat door de MDF bovenplaat, na het verwijderen van de beschermfolie van de onderplaat, op de onderplaat te leggen en stevig aan te drukken/walsen.*
- Voor de leginstructies verwijzen wij u naar de productpagina van Floorfixx op: [www.estillon.com](http://www.estillon.com)
- Langs muren, verwarmingsbuizen en andere vaste objecten 10 mm ruimte openhouden zodat de vloer voldoende ruimte heeft om te werken. (per meter 1 mm afstand, maar minimaal 10 mm ruimte houden).
- Floorfixx kan met een mes gemakkelijk op maat worden gesneden. Gebruik hierbij de markeringen op de boven en onderplaten. Tip: Gebruik tijdens het snijden andere platen als winkelhaak om zeker te zijn van een strakke snij rand.
- Rol na installatie de gehele vloer na met een zware 50kgwals aan in zowel de lengte als de breedte van de vloer.
- Installeer de vloerbekleding binnen 24 uur na installatie van Floorfixx.
- Voor het verlijmen van de vloerbekleding, adviseren wij het gebruik van een hiervoor geschikte lijm en applicatie middels een vachtroller of een fijngetande A1/A2 lijmkam. Om problemen met vocht te voorkomen adviseren wij zeker de door de lijmfabrikant geadviseerde open tijd van de lijm te hanteren.
- Bij afmetingen van meer dan 10 mtr. lengte en/of breedte dient per 10 mtr. een dilatatievoeg te worden gemaakt in zowel Floorfixx als de vloerbekleding.
- Voor een optimaal resultaat adviseren wij om de naden licht met de hand op te schuren (korrelgrootte 80) en te controleren op hoogteverschillen

## Belangrijk:

Installeer geen vloerbekleding <2mm om problemen met doortekening te voorkomen! Floorfixx is niet toepasbaar in vochtige ruimtes! Floorfixx kan indrukken in de vloerbekleding niet voorkomen. Met behulp van beschermviltjes kunnen de indrukken wel worden beperkt. Werk schoon, loop niet over de lijmlaag en zorg ervoor dat deze vrij van stof en vuil blijft.

## Installatie tip:

Floorfixx is eenvoudig te snijden met de Laminaat & LVT Stroken Snijder & EC 320/EC 18V Mini zaag.

*Indien de legvoorschriften niet worden opgevolgd kan Estillon niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of claims voortvloeiend uit niet correcte installatie. Bij twijfel altijd uw leverancier raadplegen.*