Wunderlays Souplesse 7 mm - 71672

Wunderlays Souplesse 7 mm est un produit mousse polyuréthane de haute qualité. Cette mousse polyuréthane légère offre une installation confortable et durable et fortifie l'expérience de luxe et confort de la moquette. Wunderlays Souplesse 7 mm se convient pour application d'habitation comme le séjour, les chambres, corridor et l'escalier (double encollage).

- Haute capacité de se remettre en son état premier
- Léger et facilement à poser
- Fabriqué non-polluant et 100% produits recyclables

Méthode de pose:	Pose tendue ou pose collée – côté crêpe vers le haut.	
Direction de la pose :	La thibaude doit être posée toujours perpendiculairement à la longueur de la moquette afin d'éviter de superposer le joint de la moquette avec celui de la thibaude	
License d'inspection des Bâtiments général:	NA	
Epaisseur:	7,0 mm / ± 0,7 mm – tolérance maximale 10%	
Dimensions:	10m x 1,5m = ± 15m²	
Poids:	1120 gr/m² / ± 112 gr/m² (20,4 kg / rouleau) – tolérance maximale 10%%	
Densité:	160 kg/m³ / ± 16 kg – tolérance maximale 10%	
Matériaux:	Couche supérieur: Couche centrale: Couche inférieure:	Papier crêpe Mousse rebond polyuréthane Polypropylène spunbond
Emballage:	Material:	Sac imprimé en LDPE (polyéthylène) sans tube avec instruction de pose

Wunderlays Souplesse 7 mm - 71672

Données techniques:

Stabilite dimensionnelle - Force de traction	: 40 N/mm² / longueur 156N / largeur 62N
Stabilite dimensionnelle - Elasticité (Méthode de teste: ISO 13934-1)	: 10% / longueur 5,0% / largeur 3,0%
Appropriée aux chaises a roulette (Méthode de teste: EN 985)	: Approprié (uniquement avec pose double encollage)
Absorption des bruits de pas (Méthode de teste: NA)	: ΔLw = 26 dB
Resistance thermique (Méthode de teste: NA)	: 0,20 m^2 K/W
Classement feu (Méthode de teste: EN ISO 9239-1)	: Efl-S1
ASTM radial panel test (Méthode de teste: ASTM E 648-06)	: NA
Les exigences russes en matière de sécurité incendie (Méthode de teste: FZ-123)	: Classe KM3

Instruction de pose:

- Avant la pose laisser la thibaude, ainsi que la moquette, s'acclimater dans l'emballage d'origine pendant 24 hrs dan la pièce où elle sera posée.
- Conditions idéales de pose: humidité 50 - 70%. Température 15 - 20°C.
- Le sol doit être sec et exempt de poussière et gravier.
- Pour couper la thibaude nous recommandons d'utiliser une lame droite.
- La thibaude ne peut pas éviter le rétrécissement de la moquette. Nous recommandons d'encoller **toujours** la thibaude ainsi que la moquette. Respecter les instructions de pose du fabriquant de la moquette.

Important:

Si les instructions de pose ne sont pas respectées, Estillon ne peut être tenu responsable des dommages ou réclamations dus à une mauvaise installation. En cas de doutes, veuillez consulter votre fournisseur.